RESIN PRO SRL

RÉSINE	**DURCISSEURS**	Rapport en poids
NATURESIN Comp.POUDRE	Eau comp.B	100 : 26/27/28

DESCRIPTION:

NATURESIN est une résine écologique synthétique qui est mélangée avec de l'eau dans des rapports appropriés et recommandés 100/27. Elle est totalement non toxique sans aucune réaction nocive tant au traitement qu'au contact et/ou à l'ingestion.
NATURESIN dans ses formulations adaptées à la coulée, après un durcissement rapide naturel, a une structure et un « aspect» similaires à la céramique, sans besoin de cuisson et peut donc être défini comme une céramique à froid.

APPLICATIONS:

NATURESIN CONVIENT POUR DES MOULAGE DANS DES MOULES EN SILCONES 0U POLYURÉTHANE,
POUR OBTENIR DIVERS TYPES DE REALISATION. Les détails obtenus avec la NATURESIN ont une excellente précision par rapport au modèle original, sans aucune déformation ni retrait. Une fois le séchage terminé, les détails obtenus peuvent être décorés avec toutes les couleurs et peintures usuelles du marché et également traités par immersion.

CONSEILS D'UTILISATION:

LE PRODUIT EST PRESENT EN POUDRE TRES FINE, PRÊT A L'EMPLOI,
APPLICATION PAR MOULAGE : Mélangez la poudre pendant environ deux minutes avec l'eau dans les rapports recommandés, un mélange fluide et parfaitement versable est obtenu, pour couler la résine dans des moules en caoutchouc de silicone, et créer des hauts ou bas reliefs, des modèles, des figurines, des vases et tout type de reproduction artistique.

STOCKAGE ET PRÉCAUTIONS :

Les résines synthétiques et les durcisseurs associés se conservent un an dans leur emballage d'origine fermé dans un environnement frais et sec à des températures comprises entre 15 et 30°C. Chaque emballage indique la date de production et la date de péremption ainsi que le numéro de lot.

EMBALLAGE:

0.5KG / 1KG / Sacs papier recouvert de revêtement Plastique dès 25kg.

RESIN PRO

RESIN PRO SRL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET D'APPLICATION

DONNÉES EN COURS	
APPARENCE	Poudres blanc ou coloré
NATURESIN GR.100	L'EAU gr. 26/27/28
TEMPS DE TRAITEMENT / POT-LIFE (*)	10-12 minutes
FIN DURCISSEMENT (*)	15-20 minutes
DURETÉ(*)	> 300 N/mm2
RÉSISTANCE COMPRESSION (État humide : notamment stocké pendant 24 heures dans un environnement avec une humidité relative de 100 lo)	40N/mm2
Etat sec (après 8 heures en milieu sec)	55N/mm2
RÉSISTANCEÀ LA TEMPÉRATURE :	Après séchage les détails obtenu avec NATURESIN résistent à des températures de > 200°C.

(*)LES DONNÉES SUIVANTES SONT RÉFÉRÉES AUX TYPES APPROPRIÉS POUR LA COULÉE DANS DES MOULES CAOUTCHOUCS DE SILICONE.

RESIN PRO SRL

REMARQUE:

Les données ci-dessus sont le résultat de tests effectués dans notre laboratoires. Compte tenu de la multiplicité des conditions d'utilisation, elles doivent être adaptées aux conditions d'utilisation réelles. Par conséquent, aucun de nos responsabilité peut découler de ces données. Pour des informations plus spécifiques, veuillez contacter notre. Service technique au06.45.82.56.74. Les données se réfèrent aux normes en vigueur à la date d'impression. La Société se réserve le droit de les modifier sans préavis.