N° DE RAPPORT D'ESSAI

ITAH21014458 du

DATE DE DÉBUT 24/06/2021
01/07/2021

intertek
Total Quality. Assured.

DEMANDEUR

RÉSINE PRO SRL
Via XXV Aprile ZI Snc 19021
Arcola SP

GOÛTER DESCRIPTION	Devis n° 1775 REV.1/FCA(2021) Echantillon reçu le 24/06/2021 Référence : I-CRYSTAL Nom de l'usine : ResinPro Utilisation finale : Produzione monili Composition du matériau : Résine

Échantillon 01

Test	Notation	Résultat d'échec
Détermination du cadmium. Méthode de décomposition humide UNI EN 1122:2002	P	
Détection des HAP AfPS GS 2019:01	P	
12000 - Teneur totale en plomb CPSC-CH-E1002-08.3:2012	P	

P = RÉPOND AUX EXIGENCES / A = ACCEPTABLE / F = NE RÉPOND PAS AUX EXIGENCES / NR = AUCUNE EXIGENCE / SC = CONTINUE TOUJOURS / X = NON EFFECTUÉ
Les valeurs entre parenthèses représentent les limites

ilac-MRA

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0579 L

LAB N° 0579 L

N° DE RAPPORT D'ESSAI

ITAH21014458 du

DATE DE DÉBUT 24/06/2021
01/07/2021

MÉTHODE D'ESSAI	DESCRIPTION DE L'ÉCHANTILLON	PARAMÈTRES	RÉSULTAT	UM	LIMITES	QL	REMARQUES	LABORATOIRE
Déterminationde cadmium. Méthode de décomposition humide UNI EN 1122:2002 en fonctionnementConditionsMéthode : ICP Micro-ondes digestion humide	01							
		Mesure 1	< 6	mg/kg	100	6		ITA
		La mesure2	< 6	mg/kg	100	6		ITA
		Moyennede la teneur en cadmium	< 6	mg/kg	100(1)	6		ITA
Détection des HAP AfPS GS 2019:01	01							
		Benzo[a]pyrène 50-32-8	< 0,2	mg/kg	1	0,2	*	ITA
		Benzo[e]pyrène 192-97-2	< 0,2	mg/kg	1	0,2	*	ITA
		Benzo[a]anthracène 56-55-3	< 0,2	mg/kg	1	0,2	*	ITA
		Benzo[j]fluoranthène 205-82-3	< 0,2	mg/kg	1	0,2	*	ITA
		Benzo[k]fluoranthène 207-08-9	< 0,2	mg/kg	1	0,2	*	ITA
		Chrysène 218-01-9	< 0,2	mg/kg	1	0,2	*	ITA
		Dibenzo[a,h]anthracène 53-70-3	< 0,2	mg/kg	1	0,2	*	ITA
		Benzo[ghi]pérylène 191-24-2	< 0,2	mg/kg	1	0,2	*	ITA
		Indeno[1,2,3-cd]pyrène 193-39-5	< 0,2	mg/kg	1	0,2	*	ITA
		Phénanthrène 85-01-8	< 0,2	mg/kg		0,2	*	ITA
		Pyrène 129-00-0	< 0,2	mg/kg		0,2	*	ITA
		Anthracène 120-12-7	< 0,2	mg/kg		0,2	*	ITA
		Fluoranthène 206-44-0	< 0,2	mg/kg		0,2	*	ITA
		SOMME de Phénanthrène, Pyrène,Anthracène, Fluoranthène	NR	mg/kg	50		*	ITA
		Naphtalène 91-20-3	< 0,2	mg/kg	dix	0,2	*	ITA
		SOMME (15 HAP)	NR	mg/kg	50		*	ITA

LAB N° 0579 L

Validé par :Ilenia Francioni

Intertek Italie Spa
Bureau administratif Via Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)
Bureau opérationnel Via di Stagno 17 F/G - 50055 Lastra a Signa (FI)
Tél. 0039055790873 Télécopie 0039055791198

Laboratory Manager

Ilenia Francioni
ilenia.francioni@intertek.com

LAB N° 0579 L

Validé par :Ilenia Francioni

N° DE RAPPORT D'ESSAI

ITAH21014458 du

DATE DE 24/06/2021
DÉBUT 01/07/2021

MÉTHODE D'ESSAI	DESCRIPTION DE L'ÉCHANTILLON	PARAMÈTRES	RÉSULTAT	UM	LIMITES	QL	REMARQUES	LABORATOIRE
12000 - Teneur totale en plomb CPSC-CH-E1002-08.3:2012	01	Plomb 7439-92-1	< 20	mg/kg	100	20		ITA

Les références
(1)EXIGENCE EN MATIÈRE DE TENEUR EN CADMIUM À L'ANNEXE XVII POINT 23 DU RÈGLEMENT REACH (CE) NO. 1907/2006 (ANCIENNEMENT CONNU COMME DIRECTIVE 91/338/CEE)

Test performantpar:
ITA : Intertek Italia Spa
Via di Stagno 17 F/G
50055 Lastra a Signa (FI)
Les tests marqués d'une étoile (*) n'ont pasété accrédité Accredia.

RAPPORT DE FIN

LAB N° 0579 L

Validé par :Ilenia Francioni

N° DE RAPPORT D'ESSAI

ITAH21014458 du

DATE DE 24/06/2021
DÉBUT 01/07/2021

intertek
Total Quality. Assured.

La reproduction partielle du présent rapport d'essai n'est pas autorisée sans l'autorisation écrite du directeur général.
Le contenu du présent document se réfère exclusivement aux échantillons soumis et non au lot qu'ils veulent représenter. Une partie représentative de l'échantillon est conservée pendant 60 jours. Les spécimens sont conservés pendant 30 jours.
Les échantillons sont tirés par le
client. UM : unité de mesure
Les limites sont basées sur le manuel du client en vigueur disponible chez Intertek Italia Spa - Via di Stagno 17 F/G - 50055 Lastra a Signa (FI) L'incertitude est l'incertitude étendue calculée en utilisant un facteur de couverture de 2 qui donne un niveau de confiance d'environ 95 %. Tous les résultats sont rapportés sans tenir compte de l'incertitude.
QL : limite de quantification
Tel que reçu par le client, l'échantillon a été accepté pour les tests. La description des échantillons est basée uniquement sur la déclaration / information du client

Ce rapport est établi uniquement sur la base de vos instructions et/ou des informations et documents que vous avez fournis. Il n'est pas destiné à être une recommandation pour un plan d'action particulier.
Intertek n'accepte aucune obligation de diligence ou toute autre responsabilité envers toute personne autre que le Client en ce qui concerne ce rapport et n'accepte la responsabilité envers le Client que dans la mesure expressément prévue dans les termes et conditions régissant la fourniture de services par Intertek. Intertek n'offre aucune garantie ou représentation, expresse ou implicite, concernant ce rapport, à l'exception de ce qui est prévu dans ces termes et conditions. Nous nous sommes efforcés de mener l'examen de manière diligente et prudente et nous

Laboratory Manager
Ilenia Francioni
ilenia.francioni@intertek.com

Chemical Lab Manager
Dott. Chim. Luca Di Monte
Ordine dei Chimici e dei Fisici della Toscana
Sez. A Chimico n°2323
luca.dimonte@intertek.com

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0579 L

Validé par :Ilenia Francioni